

Növelt minőségű flex csemperasztó

Leírás

A Multifix AK 10 egy cementbázisú csemperasztó. Erős kezdeti és végszilárdságot, flexibilitást, illetve vízzárást biztosít. Abszolút meg-csúszásmentes (zero érték) minősítésű. Az EN 12004 szabvány értelmében C1T kategóriába sorolt.

Felhasználási terület

A Multifix AK 10 kerámia burkolólapok ragasztására alkalmas beton, téglá, vakolat, stb felületen, kül- és beltéri használatra egyaránt.

Műszaki adatok

Külső:	száraz habarcs
Szín:	szürke, fehér
Vízszükséglet:	6,75 kg/25 kg zsák
Felhaszn. hőmérséklet:	+5°C től +35°C-ig
Alkalm. anyagvastagság:	10 mm-ig
Száradás:	min. 6 óra
Bedolgozhatóság:	min. 20 perc
Kisebb igazítások végezhető:	legalább 30 percig
Megcsúszás:	≤ 0,5 mm
Fugázható falon:	3-8 óra után
Fugázható padlón:	24 óra után
Ragasztószilárdság:	
• 28 nap után:	≥ 1,10 N/mm ²
• +70°C-on:	≥ 0,50 N/mm ²
• vízbe áztatva:	≥ 0,65 N/mm ²
• 25 hevítés-hűtés ciklus után:	≥ 0,50 N/mm ²
Hőingadozást bír	: -15°C től +60°C-ig

Az összes eredmény az EN 12004 szabvány szerint mért érték.

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

A kezelendő felület legyen tiszta, por-, zsíradék-, festék- és felválló részeketől mentes. A felület vízzel való előzetes kellősítése ajánlott.

2. Felhasználás

A Multifix AK 10-et adagolva adjuk a keverővízhez, miközben azt folyamatosan keverjük, amíg egy homogén állagú sűrű pasztát nem kapunk. Egy alacsony fordulátú keverőgép használata ajánlott.

A keveréket legalább 10 percig pihentessük, majd keverjük át újra. A kész anyagot fogazott glettvassal hordjuk fel az egész alapfelületre. A csempeket enyhe nyomással kell a helyükre illeszteni.

A felhordott ragasztóra 20 percen belül fektessük le a csempeket, hogy elkerüljük a felület bőrösödését, vagyis a ragasztó kötni kezdene.

Rugalmasság

Ha a ragasztót erős hőtágulásnak, vibrációnak, flexibilitásnak kitett felületre szeretnénk alkalmazni, úgy mint gipszkarton, OSB lap, padlófűtésnél, teraszokon, stb, javasolt 5-10kg ADIFLEX-B adalékanyag hozzáadása 25-os zsákonként, az eredeti mennyiségű keverővizet csökkentve a kívánt konzisztencia eléréséig.

Anyagigény

1,5-4,0 kg/m², a glettvás fogazatától és a felület egyenetlenségétől függően.

Multifix AK 10



Csomagolás

A Multifix AK 10 5kg-os műanyagzacskóban és 25-kg-os papírzsákban kapható.

Tárolás

A termék száraz környezetben legalább 12 hónapig eltartható.

Megjegyzés

- Az AK 10 cementet tartalmaz, ami a vízzel lúgokhoz hasonlóan lép reakcióba, ezért irritáns kategóriába tartozik.
- Nagyon nedvszívó (porózus) felületek, úgy mint pórusbeton, gipszkarton, fa táblák esetében először alapozzuk le a felületet UNI-PRIMER akril alapozóval.
- Olvassa el a használatra vonatkozó kockázati és biztonsági tanácsokat a biztonsági adatlapon!

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

