

## Poliuretán ragasztó fa padlókhöz

### Leírás

Az Isomat® AK PARQUET egy poliuretán bázisú ragasztóhabarcs fa padlókhöz, mely a következő előnyöket biztosítja:

- kiváló tapadóerő
- ellenáll a nagy hőmérséklet-ingadozásoknak -40°C - +90°C között
- hangszigetelő képesség
- hosszútávú rugalmasság, erős mechanikus szilárdság
- Nem kell bekeverni, azonnal felhordható, a felület száradást követően festhető
- Oldószer-és vízmentes tehát nincs hatással a fára

### Felhasználási területek

Alkalmazható minden típusú parkettához (fa vagy laminált), felhordható cementpadlóra, régi fa padlóra, kerámia burkolatra, márványra, üvegmozaikra, fém felületekre. Ideális padlófűtési rendszerek esetében.

### Műszaki adatok

Anyag:	paszta szerű
Színek:	bézs
Sűrűség:	1,45kg/25 kg-os zsák
Bőrösödés:	45 perc
Kötési idő:	3mm/24h (23°C, 50% R.H)
SHORE-A keménység:	50 ± 5
Fugázható a falon:	4-8 óra után
Fugázható a padlón:	24 óra után
Szakítószilárdság (ISO 8339) :	1,5 N/mm <sup>2</sup>
Elongation at break (ISO 8339) :	400%

### Használati utasítás

#### 1. Felület

A kezelendő felület legyen száraz, portól, zsírtól, festéktől, egyéb szennyezőanyagoktól mentes.

#### 2. Felhasználás

Vigyünk fel a ragasztót egyenletesen a felületre egy fogazott glettvassal. Helyezzük rá a fa padló elemeket a kezelt felületre, és gyengén lenyomva illesszük a helyére. A kész felület felpolírozását minimum 24 órán túl, de optimálisan 2-3 nap múlva, a ragasztó teljes megkötését követően végezzük.

### Anyagszükséglet

1,2-1,4 kg/m<sup>2</sup>, a felülettől, és a fogazott simító méretétől függően.

### Csomagolás

12 kg-os fémvödörben kapható. A fémvödörben 2 db 6 kg-os alumínium zacskó található.

### Tárolás

Tárolási ideje bontatlan zsákokban legalább 12 hónap, száraz helyen tárolva.

### Megjegyzés

- A fa burkolat víztartalma a megengedett határértékek közt legyen.
- Az aljzat víztartalma ne legyen túl magas a parketta fektetéséhez, ragasztó felhordásához.
- A relatív páratartalom 40% - 70% közt, míg a hőmérséklet +10°C - +35°C közt legyen.

### FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu