

Polimer módosított ragasztó dekorációs burkolatokhoz

Leírás

A Decofix AK-GRAND egy nagyszemcsés, polimer-módosított, cementbázisú csempe-ragasztó dekorációs burkolatokhoz. Használható vastag lapokhoz (15 mm-ig). Erős kezdeti és végszilárdságot, illetve vízzárást biztosít. Nyújtott bedolgozhatósági idővel rendelkezik. Fugázásra is alkalmas a fenti anyagokhoz. Az EN 12004 szabvány szerint C2 E kategóriás ragasztó.

Felhasználási terület

A Decofix AK-GRAND alkalmas díszburkolatok lerakásához és fugázáshoz, úgy mint terméskő, pala, klinker téglá, dísztéglá, stb. Alkalmazható falra, vagy padlóra, kül- és beltérre egyaránt, olyan helyeken, ahol az erős tapadás és a vízzárás kívánalom. Mivel az anyag relatív vastagon is felhordható, így alkalmas egyenetlen alapfelületek kisimítására is.

Műszaki adatok

Külső:	cementhabarcs
Szín:	szürke, fehér, bézs
Vízszükséglet:	7,00 kg/25 kg zsák
Külső hőmérséklet:	+5°C - +35°C
Max rétegvastagság:	15 mm-ig
Bedolgozhatóság:	min. 6 h
Nyitott idő:	min. 30 min
Fugázás falon:	3-8 h után
Fugázás padlón:	24 h után
Tapadószilárdság:	
• 28 nap:	≥ 1,60 N/mm ²
• +70°C-ra hevítve:	≥ 1,50 N/mm ²
• vízbe merítve:	≥ 1,30 N/mm ²
• 25 fagyás-olvadás ciklus után:	≥ 1,50 N/mm ²

Hőtartomány: -30°C - +90°C

A méréseket az EN 12004 szabvány szerint végeztük.

Alkalmazási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az alapfelületet szükség esetén megfelelően kellősíteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.

2. Felhordás

a) Díszburkolatok ragasztása

A Decofix AK-GRAND-ot lassan adagolva adjuk a keverővízhez, folyamatos keverés mellett, míg egy homogén pasztát nem kapunk. Alacsonyfordulatú keverőgép javasolt. A keveréket kb. 10 percig hagyjuk pihenni, majd újra keverjük át. A kész habarcsot fogazott glettvassal vigyük fel a felületre, egyenletesen elterítve. A burkolatot gyengén nyomjuk rá a felületre, beállítva a kívánt helyre. A felhordott felületet, hogy elkerüljük az anyag bőrsődését, vagyis a ragasztó film képződését, 30 percen belül kell lefednünk a burkolattal.

b) Díszburkolatok fugázása

Ha a ragasztót fugázásra használjuk, az anyagot vigyük fel egy glettvassal, majd egy simítókanállal, és/vagy egy speciális pengével igazítsuk be az anyagot a kívánt helyre. A kész felületet egy nedves szivaccsal dörzsöljük át. Végül, az egészet töröljük át egy száraz ruhával.

Decofix AK-GRAND



Flexibilitás

Ha az anyagot nem stabil alapfelületre (flexibilis, nagy hőingadozási mozgás), mint pl. gipszkartonra, OSB lapra, fűtött padlóra, teraszra, lapostetőre, stb. visszük fel, szükséges az anyag elaszticitását megnövelni 5-10 kg ADIFLEX-B-vel (25 kg zsákhoz). Ez a keverővíz mennyiségét befolyásolja.

Anyagigény

a) Díszburkolatok ragasztása
2,0-8,0 kg/m², az alapfelülettől és a glettvás fogméretétől függően.

b) Díszburkolatok fugázása
0,5-5,0 kg/m², a fugamérettől függően.

Kiszerezés

A Decofix AK-GRAND 25 kg-os zsákokban kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

Megjegyzések

- A termék cementet tartalmaz, vízzel érintkezve reakcióba lép, ami irritációt okozhat.
- A nagyon pórusos felületeket, mint pl. habbeton, gipszkarton, OSB lap, stb. előzetesen UNI-PRIMER vízbázisú alapozóval kell lealapozni.
- Ha elasztikus adalékszert adunk a habarcsba, a burkolatokat fugázás után gyorsan és alaposan le kell tisztítani.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék biztonsági előírásait!

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu

