

Gyorskötő-cement helyi, felszíni vízbetörések azonnali megszüntetésére

Leírás

Az AQUAFIX egy gyorskötő cement, mely vízzel való érintkezés következtében azonnal kötni kezd.

Alkalmazási terület

Az AQUAFIX-et a beton szerkezetében keletkezett lyukból vagy repedésekből fakadó vízbetörések azonnali eltömítésére alkalmazzuk.

Műszaki adatok

Állaga:	cementes por
Szín:	szürke
Vízszükséglet:	30% az Aquafix mennyiségéhez viszonyítva
Szárazhabarcs fajsúlya:	1,24 ± 0,05 kg/lit
Nyomószilárdság:	22,00 ± 2,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	6,10 ± 0,50 N/mm ²
Bedolgozható:	1-2 perc +20°C-on
Kötés kezdete:	vízzel való érintkezést követően azonnal

Felhasználási javaslat

1. Felület előkészítése

A felület legyen stabil, tiszta, és kissé nedves (ha száraz, nedvesítsük be). A felváltó anyagokat (festék, vakolat, stb) távolítsuk el, csak a letisztított sima betonfelület, vagy vakolat maradjon.



2. Alkalmazás

a) Pontszivárgás szigetelése

A szivárgás helyét (lyuk, repedés, stb) kúposan (kifelé), kb. 2-3 cm mélyen. Ezt követően az AQUAFIX-et fokozatosan adagoljuk a vízhez, és gyorsan keverjük el, amíg egy vizes agyag massa szerű anyagot nem kapunk. Ezt a masszát erősen nyomjuk a lyukra, repedésre, és tartsuk ott kb. 1 percig, amíg az kellően meg nem száradt.

b) Egész felületre kiterjedő szivárgások

A vizes, de stabil felületet először kenjük át AQUAMAT-F-fel (anyagigény kb. 200-300 g/m²), majd közvetlenül utána AQUAMAT-tal (anyagigény kb. 1,5 kg/m²). Amíg ez a réteg friss, a felületet dörzsöljük át az AQUAFIX porral (anyagigény kb. 1,0-1,5 kg/m²), addig amíg a felület száraz nem lesz. Ezek után a felületet újra kenjük át AQUAMAT-F-fel, melyet 2 réteg AQUAMAT kövessen, kb. 2-4 mm vastagságban. Ha esély van későbbi repedések keletkezésére AQUAMAT-FLEX vagy AQUAMAT-ELASTIC javasolt min. 2 rétegben.

Anyagigény

Egy liter kikeményedett keverékhez kb. 1,6 kg AQUAFIX szükséges.

Csomagolás

Az AQUAFIX-et 1 kg, 5 kg és 20 kg-os kiszerelésben szállítjuk.

Tárolás

Lezárt csomagolásban száraz és fagyásmentes környezetben legalább 6 hónap.

Megjegyzések

- Bedolgozáskor min. +5°C fok külső hőmérséklet javasolt.
- Ha nagy méretű, nagy felületű, vastag javításokat szeretnék végezni, az AQUAFIX-et összekeverhetjük homokkal, max. 1-3 arányban, mielőtt azt vízzel összekevernénk. A kötésidőt megnövelhetjük, ha normal cementet adagolunk hozzá.
- Használat során gumikesztyű használata javasolt.
- A kötésnek indult anyagot ne hígítsuk fel újra vízzel.
- A szerszámokat használat után egyből tisztítsuk meg.
- A termék cementet tartalmaz, ami a vízzel lúgokhoz hasonlóan lép reakcióba, ezért irritáns kategóriába tartozik.
- Olvassa el a használatra vonatkozó kockázati és biztonsági tanácsokat a biztonsági adatlapon!

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu