

Beton kéregerősítő, stabilizáló, pormentesítő és impregnáló oldat

Leírás

Mélyen beszívódó polimer diszperzió. A vegyület nano-molekuláris struktúrája lehetővé teszi a termék kiváló beszívódását. A cementkötéseket megerősíti, a pórusokat lezárja, a felületet pormentessé teszi.

Az ISOMAT BI-100-at mint felfagyott, repedezett, viselt, régi betonfelület-erősítőt is használhatjuk annak megerősítésére, kopásállóságának növelésére, felújítására.

A kezelt felület impregnált hatású lesz, és könnyebben takarítható.

Alkalmazási terület

Az ISOMAT BI-100 alkalmas gyenge, viselt, régi cementfelületek (beton, vakolat) megerősítésére, pincében, raktárakban, parkolóházakban, háztartások körül. Alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Műszaki adatok

Állaga:	emulzió
Szín:	fehér (száradás követően áttetsző)
Sűrűség:	1,08 kg/liter
Ph:	11,5
Járható:	24 óra múlva
Teljes szilárdulás:	3-4 nap

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal mossuk el az eszközöket vízzel.

Felhasználási útmutató

1. Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, minden szennyeződéstől, portól, felváló anyagtól mentes.

2. Felvitel

A BI-100-at alaposan keverjük fel, majd egyenletesen vigyük fel az alapfelületre ecsettel, hengerrel vagy spray-vel, amíg teljesen be nem fedjük a területet. Nagyon porózus felszínen második réteg is javasolt. Ezt csak az első megszáradása után hordjuk fel.

Anyagigény

100-200 g/m², az alapfelület felszívóképességétől függően.

Csomagolás

Az BI-100 terméket 1, 5 és 20 kg-os műanyag kannákban lehet megvásárolni.

Tárolás

Lezárt tárolókban 12 hónapig lehet tárolni, fagymentes környezetben.

Megjegyzés

- Az alkalmazás során a hőmérséklet +5 °C és +30°C között legyen.
- A termék nem alkalmas állandó víznyomás elleni szigetelésre.
- A termék száradás után szinte teljesen átlátszó. Ugyanakkor, ha a kezelt felületet nem fedjük be, a BI-100-at vessük próba alá, ugyanis egyes felületek küllemét megváltoztathatja.

FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu