

## Sötétbarna habarcs képlékenyítő – Mészhelyettesítő – Falszárító adalék

### Leírás

A DOMOLIT a legújabb generációs folyékony habarcs-képlékenyítő és mészhelyettesítő adalékszer, mely a falazó és vakoló cementhabarcsot, illetve a betont még képlékenyebbé, kenhetőbbé teszi, plusz mész hozzáadásának szükségessége nélkül, a következő előnyöket is biztosítva:

- Javítja a friss habarcs tapadását az alapfelülethez
- Megnyújtott idejű bedolgozhatóságot garantál
- Légpórusainak köszönhetően lélegzővé, falszárítóvá teszi a vakolatot
- Nincsenek mész kukacok, csökkenti a kivérzést, a habarcs nem esik össze.
- Növeli a téglafalak szilárdságát.
- Jelentősen csökkenti a habarcs előállítási költségét.
- Nincsenek mész tárolási problémák.
- Nem tartalmaz korrozív vegyületeket, kloridokat.

### Alkalmazási terület

A DOMOLIT ideális falazó- és vakolóhabarcsnak, betonhoz, illetve klinker-téglákhoz, márványhoz, illetve növelt szilárdságú habarcsnak.

### Műszaki adatok

Szín: sötétbarna  
Viszkozitás: 25 mPa·s (Brookfield, +23°C)  
Fajsúly: 1,02 kg/lit

### Felhasználási javaslat

A DOMOLIT-ot a habarcsok keverővizébe vegyítjük. Képlékenyítő hatásának köszönhetően a keverővíz mennyisége jelentősen csökken.

### Anyagszükséglet

#### • Falazóhabarcsához vagy betonhoz:

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

50gr / 25 kg cement.

1 m<sup>3</sup> habarcs anyagszükséglete:

Cement: 225 kg  
Homok: 0,90 m<sup>3</sup>  
Keverővíz: ~200 l  
DOMOLIT: 450 g

#### • Vakolóhabarcsához:

75gr / 25 kg cement.

1 m<sup>3</sup> habarcs anyagszükséglete:

Cement: 250 kg  
Homok: 0,84 m<sup>3</sup>  
Keverővíz: ~200 l  
DOMOLIT: 750 g

### Csomagolás

A DOMOLIT-ot 1 l-es adagolás flakonban, 5 l-es és 20 l-es kannákban, 220 l-es hordóban és 1000 l-es tartályokban forgalmazzuk.

### Tárolás

Lezárt, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen minőségét megőrzi 18 hónapig.

### Megjegyzések

- A DOMOLIT-tal készített habarcs eldolgozhatósága javul, ha a homok szemcseméretét csökkentjük.
- Az anyag túladagolása (>0,4% a cement súly arányában) csökkenti a habarcs szilárdságát.

### FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)