

Extra minőségű gombásodásgátló szilikon tömítő

Leírás

A DOMOSIL-MICRO egy emelt minőségű szilikon tömítő nagyobb igényeket követelő munkákhoz, beépített MICROBAN® technológiával, az alábbi előnyöket biztosítva:

- Ellenáll a -40°C és a $+120^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-ingadozásnak.
- Penész és gombásodás elleni védelem
- Kiváló tapadást biztosít minden porózus és nem porózus szerkezetű építőanyaghoz.
- Hosszú élettartam vizes környezetben is.
- Erős mechanikai ellenállás.

Alkalmazási területek

A DOMOSIL-MICRO alkalmas 3-40 mm széles, vízszintes vagy függőleges hézagok szigetelésére nem porózus szerkezetű anyagokon, mint pl. üveg, alumínium, porcelán (csempe, stb.) és nem porózus kerámiákon beltéren és kültéren egyaránt. Normál körülmények között akár 10 éven túl is stabil marad. Akváriumba a gombaölő hatása miatt nem alkalmazható. Nem festhető.

Műszaki adatok

Alap:	szilikon
Szín:	átlátszó, fehér
Bőrösödés:	20-25 perc után
Keményedés:	1,0-2,0 mm/nap
SHORE-A keménység:	18 ± 2
Elaszticitás:	550%

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por-, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes. Ajánlatos a hézagot először festőecsettel vagy drótkéfével kitakarítani, majd levegővel kifúvatni.

Hogy elkerüljük a nem kívánt szennyeződést a hézag szélein, öntapadó papírragasztó

használatát javasolt, melyet a szigetelés után azonnal távolítsunk el (bőrösödés előtt).

2. Felhordás

Helyezzük be a patron a kinyomópisztolyba, és vágjuk le a csővéget ferde irányba, úgy, hogy az ne férjen bele a hézagba, csak érintse, illetve csússzon a szélein. A szilikon felhordásához a hézag tengelyére 45° -os irányban húzzuk végig a patron. Amíg friss, addig vakolókanál vagy ujjaink segítségével simítsuk a hézagba a szilikont.

A szerszámok tisztítása:

A szerszámokat vízzel tisztítsuk alaposan, amíg a felhasznált anyag friss. Ha az anyag megszilárdult, a szerszámot tisztíthatjuk mechanikusan is.

Anyagigény

- 10mm x 10mm hézaghoz:
1 patron / 3 m hézaghosszúsághoz.
- 5mm x 5mm hézaghoz:
1 patron / 12 m hézaghosszúsághoz.

Csomagolás

280 ml-es patronokban

Megjegyzés

- A termék alkalmazása során a külső hőmérséklet -10°C és $+60^{\circ}\text{C}$ között kell, hogy legyen.

FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu