

Szilikon tömítő állandó víznyomásnak kitett helyekhez

Leírás

A DOMOSIL-POOL alkalmas vízszintes vagy függőleges hézagok szigetelésére állandó víznyomásnak kitett helyeken, úgy mint medencék, akváriumok, vizes helyiségek, stb.

- Ellenáll a -40°C és a $+200^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-ingadozásnak.
- Kiváló tapadást biztosít minden szerkezetű építőanyaghoz.
- Hosszú élettartam vizes környezetben is.
- Erős mechanikai ellenállás deformációk ellen.

Alkalmazási területek

A DOMOSIL-POOL alkalmas 3-40 mm széles, vízszintes vagy függőleges hézagok szigetelésére nem porózus szerkezetű anyagokon, mint pl. üveg, alumínium, porcelán (csempe, stb.) és nem porózus kerámiákon beltéren és kültéren egyaránt. Ideális szigetelés akváriumba, hajókon, üvegszerkezeteken. Nem festhető.

Műszaki adatok

Alap:	szilikon
Szín:	átlátszó
Bőrösödés:	7 perc után
Keményedés:	4,5 mm/nap
SHORE-A keménység:	23
Elaszticitás:	550%

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por-, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes. Ajánlatos a hézagot először festőecsettel vagy drótkéfével kitakarítani, majd levegővel kifúvatni.

Hogy elkerüljük a nem kívánt szennyeződést a hézag szélein, öntapadó papírragasztó használata javasolt, melyet a szigetelés után azonnal távolítsunk el (bőrösödés előtt).

2. Felhordás

Helyezzük be a patron a kinyomópisztolyba, és vágjuk le a csővéget ferde irányba, úgy, hogy az ne férjen bele a hézagba, csak érintse, illetve csússzon a szélein. A szilikon felhordásához a hézag tengelyére 45° -os irányban húzzuk végig a patron. Amíg friss, addig vakolókanál vagy ujjaink segítségével simítsuk a hézagba a szilikon.

A szerszámok tisztítása:

A szerszámokat vízzel tisztítsuk alaposan, amíg a felhasznált anyag friss. Ha az anyag megszilárdult, a szerszámot tisztíthatjuk mechanikusan is.

Anyagigény

- 10mm x 10mm hézaghoz:
1 patron / 3 m hézaghosszúsághoz.
- 5mm x 5mm hézaghoz:
1 patron / 12 m hézaghosszúsághoz.

Csomagolás

280 ml-es patronokban

Megjegyzés

- A termék alkalmazása során a külső hőmérséklet -10°C és $+60^{\circ}\text{C}$ között kell, legyen.

FORINNO KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK
FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.
Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104
www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu