

Gyorskötésű polimer-módosított javítóhabarcs**Leírás**

A DUROCRET-FAST egy gyorskötésű, szálerősített, előrekevert, polimer-módosított cementalapú javítóhabarcs, amely korróziót okozó anyagot nem tartalmaz. Alkalmos beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt az alábbi előnyökkel:

- Kopás- és rázkódásálló.
- Kiváló tapadás az alapfelülethez.
- Egyszerűen bedolgozható.
- Egyszerűbb munkafolyamat.
- PCC R2-es habarcsminőség

Alkalmazási területek

A DUROCRET-FAST-ot beton vagy téglafalazat, vakolat javítására és foltozására alkalmas illetve holker kialakítására, illetve minden olyan helyen ahol a gyors kötés és jó minőségű felület szükséges. Nagy területek felületi javítása esetén 3 cm, míg kisebb helyi sérülések javításánál 5 cm vastagságig alkalmazhatjuk.

Műszaki adatok

Állaga:	cementes por
Színek:	szürke
A száraz anyag sűrűsége:	1,50 kg/liter
A friss anyag sűrűsége:	2,00 kg/liter
Bedolgozási idő:	4 óra +20°C-on
Vízszükséglet:	4,5 L / 25 kg zsák
Nyomószilárdság:	
• 24 h után:	5,00 ± 0,50 N/mm ²
• 7 nap után:	16,00 ± 1,00 N/mm ²
• 28 nap után:	25,00 ± 1,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	
• 24 h után:	2,00 ± 0,30 N/mm ²
• 7 nap után:	4,00 ± 0,30 N/mm ²
• 28 nap után:	6,50 ± 0,30 N/mm ²
Tapadószilárdság:	≥1,0 MPa

Felhasználási javaslat**1. Alapfelület**

Az alapfelület por- és olajmentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el. Az alapfelületet a DUROCRET felhordása előtt nedvesítsük be.

2. Felhordás

A DUROCRET-et adjuk hozzá vízhez folyamatos keverés mellett, amíg a kívánt anyagsűrűség létre nem jön. A keveréket vakolókanállal vigyük fel az alapfelületre.

Anyagigény

Kb. 17 kg/m²/cm rétegenként.

Kiszerezés

A DUROCRET terméket szürke színben 25 kg-os papírzsákokban lehet megvásárolni.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

Megjegyzések

- A felhordás ideje alatt a hőmérsékletnek minimum 5°C-nak kell, hogy legyen.
- Meleg időben az alkalmazás után a DUROCRET-FAST-ot nedvesíteni kell, az esetleges vízvesztés megelőzése érdekében.
- A DUROCRET cementet tartalmaz és vízzel lúgként viselkedik, így ingerlő hatású szerként van besorolva.
- Kérjük, olvassa el a csomagolásokon található felhasználási veszélyeket illetve biztonsági tanácsokat.

FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail: info@forinno.hu