

Polimer-módosított cementhabarcs

Leírás

A DUROCRET egy előrekevert, polimer-módosított cement alapú habarcs, amely korróziót okozó anyagot nem tartalmaz. Alkalmos beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt az alábbi előnyökkel:

- Kopásállóság.
- Nagy tapadás az alapfelülethez.
- Vízállóság.
- Egyszerűbb munkafolyamat.

Alkalmazási területek

A DUROCRET-et beton vagy téglafalazat javítására és foltozására alkalmas illetve holker kialakítására. A vöröses barna színű termékünk alkalmas a tetőn végzett javításokra is. (süveggerenda).

Műszaki adatok

Állaga:	cementes por
Színek:	szürke, fehér, vöröses barna
A száraz anyag sűrűsége:	1,55 ± 0,05 kg/liter
A friss anyag sűrűsége:	1,78 ± 0,05 kg/liter
Bedolgozási idő:	4 óra +20°C-on

DUROCRET Szürke és Vöröses barna

Vízszükséglet: 4,60 kg/25 kg zsákonként

Nyomószilárdság: 13,00 ± 2,00 N/mm²

Hajlítószilárdság: 3,95 ± 0,30 N/mm²

DUROCRET Fehér

Vízszükséglet: 4,25 kg/25 kg zsák

Nyomószilárdság: 15,00 ± 2,00 N/mm²

Hajlítószilárdság: 4,30 ± 0,30 N/mm²

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület por- és olajmentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el. Az alapfelületet a DUROCRET felhordása előtt nedvesítsük be.

2. Felhordás

A DUROCRET-et adjuk hozzá vízhez folyamatos keverés mellett, amíg a kívánt anyagsűrűség létre nem jön. A keveréket vakolókanállal vigyük fel az alapfelületre.

Anyagigény

Kb. 15 kg/m²/cm rétegenként.

5-6 cm széles holker készítéséhez: 1,9-2,7 kg/m.

Kiszerezés

A DUROCRET terméket szürke színben 25 kg-os papírzsákokban és 5 kg-os zacskóban, illetve fehér vagy vörösbarna színben 25 kg-os zsákokban lehet megvásárolni.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

Megjegyzések

- A felhordás ideje alatt a hőmérsékletnek minimum 5°C-nak kell, hogy legyen.
- Meleg időben az alkalmazás után a DUROCRET-et locsolni kell, az esetleges vízvesztés megelőzése érdekében.
- A DUROCRET cementet tartalmaz és vízzel lúgként viselkedik, így ingerlő hatású szerként van besorolva.
- Kérjük, olvassa el a csomagolásokon található felhasználási veszélyeket illetve biztonsági tanácsokat.

BETO-CHEM KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail: beto-chem@mailbox.hu