

Kéregősítő szóróanyag cementpadlókhöz**Leírás**

Készre kevert szóróanyag hozzáadott kvarchomokkal és speciális adalékszerekkel az új ipari padló felületének erősítésére. Magas ellenálló képességet kölcsönöz a padlónak erős vibráció és ütés ellen.

Alkalmazási terület

Az EXTRA-TOP anyagot olyan helyekre használjuk, ahol követelmény a magas mechanikus szilárdság. Cement felületek (beton) felületi erősítésére szolgál. Ideális szerelő műhelyekben, gépházakban, parkolóházakban, raktárakban, fel- és lerakodó helységeekben, ill. minden kemény ipari padlóhoz.

Műszaki adatok

Küllem: cementes por
Szín: szürke, vörösbarna, okker, világos kék

Szárazhabarcs fajsűrűsége: $1,60 \pm 0,20$ kg/lit

EXTRA-TOP szürke

Nyomószilárdság: $72,00 \pm 5,00$ N/mm²
Hajlítószilárdság: $8,00 \pm 1,50$ N/mm²

EXTRA-TOP redbrown

Nyomószilárdság: $83,00 \pm 5,00$ N/mm²
Hajlítószilárdság: $9,50 \pm 1,50$ N/mm²

EXTRA-TOP ochre

Nyomószilárdság: $83,00 \pm 5,00$ N/mm²
Hajlítószilárdság: $9,50 \pm 1,50$ N/mm²

EXTRA-TOP light blue

Nyomószilárdság: $83,00 \pm 5,00$ N/mm²
Hajlítószilárdság: $9,50 \pm 1,50$ N/mm²

Felhasználási javaslat**1. Alapfelület**

Az alapfelület lehet:

- Vasbeton
- Esztich beton, mely legalább 3 cm vastag, és jól odatapadt az alapbetonhoz, tapadóhid segítségével, mint az ADIPLAST, DUREBOND vagy FERROSEAL.

2. Alkalmazás

Az EXTRA-TOP szóróanyagot szárazon szórjuk ki a még friss betonfelületre, amikor az húzni kezd. Kiszórást követően, ha szükséges, egy kicsit még utónedvesítjük a felületet. Ezután a záróréteget speciális forgólapos simítógéppel felcsiszoljuk.

Anyagigény

3-5 kg/m².

Csomagolás

Az EXTRA-TOP 25 kg-os papírzacskóban kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

Megjegyzések

Felhasználáskor a hőmérséklet legalább +5°C legyen. A termék cementet tartalmaz, mely vízzel érintkezve alkáli oldatot képez, mely irritáló besorolású. Felhasználás előtt olvassa el a termék Biztonsági Adatlapját.

BETO-CHEM KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA

Forgalmazás:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net

E-mail: beto-chem@mailbox.hu