

**Poliuretán ragasztó és hézagtömítő****Leírás**

A FLEX PU-40 egy egykomponensű, oldószermentes poliuretán hézagtömítő, mely:

- Ellenáll a hőmérséklet-ingadozásoknak  $-40^{\circ}\text{C}$  és  $+80^{\circ}\text{C}$  között.
- Kiválóan tapad minden építőanyaghoz
- Kiemelkedő elaszticitás
- Öregedés és időjárásálló
- Kikeményedés után festhető

**Alkalmazási terület**

A FLEX PU-40 alkalmas vízszintes és függőleges hézagok kitöltésére, kül- és beltéren egyaránt. Kiválóan tapad alumíniumra, acélra, fára, üvegre, természetes és szintetikus kövekre, stb. Szintén alkalmazható ezen anyagok ragasztására.

**Műszaki adatok**

Bázis:	poliuretán
Színek:	fehér, szürke
Alk. hőmérséklet:	$+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$
Bőrképződés:	70 perc után
Éresi idő:	4 mm / nap
Elasztikus visszarendeződés:	kb. 80%
SHORE A keménység:	35-40

**Felhasználási útmutató****1. Alapfelület:**

Az alapfelület legyen száraz, minden szennyeződéstől, portól, felváló anyagtól mentes. A hézagokat jól tisztítsuk meg drótkéfével, ecsettel, majd nagynyomású levegővel.

Az élek morzsolódása ellen ajánlott a hézagszéleket védőszalaggal leragasztani, majd felhordás után azt azonnal eltávolítani.

**2. Alkalmazás**

Helyezze a tubust egy kinyomópisztolyba, Vágja le ferdén a hegyét, így az nem csúszik bele a hézagba, hanem a széleken csúszik. Vezessük végig a pisztolyt a hézag mentén  $45^{\circ}$ -os szögben döntve, egyenletesen adagolva. Amíg friss a szilikon, simítóvassal szintbe húzhatjuk.

A szerszámok tisztítása: A szerszámokat azonnal mossuk le általános oldószerekkel, amíg friss az anyag. Ha már megkötött, csak mechanikusan tisztítható.

**Anyagigény**

- 10mm x 10mm hézagnál:  
1 tubus / 3 m hézaghosszúsághoz.
- 5mm x 5mm hézagnál:  
1 tubus / 12 m hézaghosszúsághoz.

**Csomagolás**

A FLEX PU-40 310 ml-es patronos és 600 ml-es hurkás tömlő kiszerezésben kapható.

**Tárolás**

Lezárt tárolókban 12 hónapig lehet tárolni, fagymentes környezetben.

**FORINNO KFT.**

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

**FORGALMAZÁS:**

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)