

Erősen rugalmas akril vízlepergető festék

Leírás

A FLEXCOAT egy kiváló minőségű, vízben oldódó festék, mely gumyszerű akrilgyanta alapú. A következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Teljes vízállóságot biztosít, illetve védi a falat az eső ellen.
- Pára elleni védelem, mégis biztosítva az épületek lélegzését.
- Magas fokú rugalmasság jellemzi, illetve a reped felületet könnyen elfedi (repedésáthidalás).
- Nagyszerű tapadás és felszín elfedés.
- Mosásnak ellenáll.

Alkalmazási területek

A FLEXCOAT-ot homlokzatok festéshez ajánljuk, köszönhetően a különböző időjárási feltételekkel szembeni hosszú távú ellenállóságának. Alkalmos kültéri vagy beltéri alkalmazásra, régi vagy új felületre, mindenféle építkezési anyagon, pl.: csupasz betonra, vakolatra, téglára, azbesztbetonra, gipszkartonra, stb.. Beltéren olyan helyen javasolt a használata, ahol sűrű takarítás és magas fokú erősség megkövetelt, pl.: konyha, fürdőszoba, garázs, kórházak, ipari területek, stb. Használható még aszfaltos rétegeken, aszfaltos hártján és poliuretánon, napfény elleni védekezés céljából.

Műszaki adatok

Szín:	fehér és 20 egyéb
Viszkozitás :	7.100 ± 700 mPa.s (Brookfield, +23 ⁰ C)
Sűrűség:	1,46 kg/liter
pH:	9,2 ± 0,3 +20 ⁰ C-on
Ellenáll a mosásnak:	>20.000 alkalommal (DIN 53778-2)

Száradási idő: 1 óra (érinthető)

Újra festhető: 4 óra múlva

Szerszámok tisztítása:

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsuk vízzel.

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület por- és olajmentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el.

- A repedéseket és a hézagokat töltsük fel ISOMASTIC-A szigetelőanyaggal.
- A vakolaton lévő hibákat javítsuk ki a polimer-módosított vakolattal (DUROCRET) és a csupasz betonon lévőket pedig a polimer-módosított gittel (PLANFIX vagy PLANFIX-FINE).
- A vakolaton lévő javításokhoz használjunk UNICRET vagy UNICRET-FAST azonnal felhasználható habarcsot.

Akril FLEX-PRIMER-rel történő alapozás következzen, 100-200 g/m² anyagigénnyel, az alapfelület felszívóképességétől függően. A FLEX-PRIMER használata erősen javasolt a száraz vagy omladozó vakolathoz.

2. Felhordás

A FLEXCOAT-ot használhatjuk magában is, vagy 5%-nyi vízzel felhígítva. Használat előtt alaposan keverjük fel. Hengerrel, ecsettel vagy légmentes spray segítségével, két rétegben vigyük fel. A második felvitel csak az első megszáradása után történjen meg. Nagyobb vagy elszigetelt repedések esetén a FLEXCOAT-ot megerősíthetjük a repedés mentén poliészter szövet szalaggal (30 g/m²), 10 cm szélesen. Többszörös repedések esetében a FLEXCOAT-ot teljesen erősítsük meg a fent említett szalaggal, 100 cm szélességben.

FLEXCOAT



Anyagigény

A FLEXCOAT anyagigénye 8-10 m²/liter rétegenként, függően az alapfelület felszívóképességétől.

Kiszerezés

A FLEXCOAT 3 és 10 literes műanyag vödrökben kerül forgalmazásba.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

