

Salétromos falak impregnálására

Leírás

Salétrom falak impregnálására. A komplex szerkezetének köszönhetően inaktiválja a falban található sókat; a vízben oldható vegyületeket (kloridokat, szulfátokat) vízben oldhatatlanná alakítja.

Alkalmazási terület

A MARMOCRET SP renováló vakolattal együtt kiváló rendszert képez salétromos falak felújításánál

Műszaki adatok

Külső:	vizes oldat
Szín:	színtelen
PH:	1,0
Sűrűség:	1,2 kg/l

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

A problémás vakolatot, illetve az azon vagy alatta található bármilyen festéket vagy vízszigetelő réteget teljes terjedelmében távolítsa el, a problémás helyen illetve annak min. 80 cm-es körzetében.

Tégla falnál: távolítsa el a fugát min. 2 cm-es mélységig, majd tisztítsa meg a felületet mechanikusan.

2. Felhordás

Kenje fel az ISOMAT ST-1-et a falra, 1 vagy 2 rétegben, a sókiválás erőssége és a fal abszorbitásának függvényében.

Egy kezelés esetén az ISOMAT ST-1-et hígítsa vízzel 1:1 arányban.

Két kezelés esetén az első rétegben az ISOMAT ST-1: víz arány legyen 1:2, a második rétegben 1:1. Az első réteg száradása után (kb. 2 óra) vigye fel a második réteget. A második réteg felhordása után egy nappal (24 h) vigye fel a MARMOCRET SP vakolatréteget (lásd Műszaki Adatlap).

Anyagigény

Kb. 0,4-0,5 kg / m² két rétegben

Kiszerezés

Az ISOMAT ST-1 1, 5 és 20 kg-os műanyag flakonban kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig. Kerülje a direct napsütést.

Megjegyzések

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék biztonsági előírásait!

FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail: beto-chem@mailbox.hu

