

Előkevert, cementalapú ragasztóhabarcs márványokhoz**Leírás**

E termék egy előkevert, cement alapú ragasztóhabarcs márványok rögzítéséhez, melyhez csak vizet kell hozzáadni. Az Isomat® MT 200 habarcs összetétele biztosítja a szinttartást és a márványok fehérségét, és megelőzi a foltosodást.

- Egyszerű és gyorsabb alkalmazás.
- Nagy kezdeti és végső tapadóerőt biztosít.
- Kiváló felhordhatóság.
- Stabil szabványosított tulajdonságok.
- A termék speciális részecske méretének köszönhetően a habarcs térfogata nem csökken a márvány terhelése után sem.
- Alkalmas mind beltéri, mind kültéri felhasználásra.

Felhasználási terület

Minden méretű márvány beton padlóra történő rögzítéséhez használjuk. Alkalmas mind beltéri, mind kültéri használatra.

Műszaki adatok

Forma:	cementszerű habarcs
Szín:	fehér
Részecske méret:	maximum 3 mm
Vízigény:	4,25 kg/25 kg zsák
Száraz habarcs ömlesztett sűrűsége:	1,80 ± 0,10 kg/liter
Friss habarcs ömlesztett sűrűsége:	1,75 ± 0,10 kg/liter
Nyomószilárdság:	11,00 ± 1,00 N/mm ²
Hajlító szilárdság:	2,80 ± 0,20 N/mm ²

Tapadóerő:
(28 nap)

1,20 ± 0,10 N/mm²

Fazékidő:

3 óra +20 °C-on

Maximális
rétegvastagság:

30 mm

Felhasználási javaslat

Az Isomat® MT 200 habarcsot tiszta vízbe kell adagolni folyamatos keverés mellett addig, amíg a kívánt állagú habarcsot nem nyerünk. A habarcsot kézzel kell felhordani egy simítólapát segítségével maximum 3 cm-es rétegvastagságban.

Azokban az esetekben, amikor a márványlapok szélsőségesen nagy tapadására van szükség, akkor Isomat® AK-MARBLE ragasztó is használható. A ragasztót a márványlapra kell felvinni és egy fogazott glettvassal kell elteríteni ("fésülni"). A márványlapot 10 percen belül helyére kell illeszteni annak érdekében, hogy ne "bőrösödjön" be az Isomat® MT 200 felülete.

Anyagszükséglet

Hozzávetőleg 15kg/m²/cm.

Csomagolás

25 kg-os zsákokban.

Tárolás

Minőségét megőrzi zárt zsákokban minimum 12 hónapig a gyártás dátumától számítva, száraz feltételek mellett.

Megjegyzés

- Alkalmazás során a hőmérsékletnek minimum +5 °C-nak kell lennie.
- Azokban az esetekben, amikor az Isomat® MT 200 habarcs minőségét fel kell javítani (kötés az alapfelülethez, rugalmasság), ajánlott polimer latex ADIPLAST adalékanyagot adagolni a keverő vízbe 1:1 térfogat arányban.
- A Isomat® MT 200 termék cementet tartalmaz és lúgként reakcióba lép a nedvességgel és ezért az irritáló szer kategóriába tartozik .
- Tanulmányozza a zsákra írt használati kockázatokra és a biztonságra vonatkozó tanácsokat.

FORINNO KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK
FORGALMAZÁS:
5000 Szolnok, Tölgy u. 11.
Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104
www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu

Műszaki adatlap

Isomat MT 200

