

## Elasztikus bitumenes kence

### Leírás

Elasztikus bitumenes kence, mely kiváló minőségű aszfaltból, műgyantából és speciális adalékokból áll. Az anyag nagyfokú ellenállóképességgel bír vizes környezetben, ahol megtartja kiváló rugalmasságát. Tapadása betonhoz, fémhez, fához, stb első osztályú.

### Alkalmazási terület

Az ISOPAST-RUBBER alkalmas cement-alapok, tartóoszlopok, teraszok, tetők, vízzel érintkező fa és fémfelületek hatékony vízszigetelésére.

### Műszaki adatok

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Állag:                | sűrű gél           |
| Szín:                 | barna-fekete       |
| Víztartalom:          | 25-30% (súlyarány) |
| Kötőanyag tartalom:   | 70-75% (súlyarány) |
| Fajsúly:              | 1,10 kg/lit        |
| pH:                   | 10                 |
| Hőellenálló képesség: | +120°C-ig          |
| Rugalmasság:          | > 200%             |
| Száradási idő:        | 2-3 days           |

Szerszámok tisztítása:  
A szerszámokat használat után alaposan mossuk el tiszta vízben.

### Felhasználási javaslat

#### 1. Alapfelület

A szigetelendő alapfelületnek teljesen száraznak és tisztának kell lennie.

#### 2. Felhordás

Használat előtt alaposan keverjük fel az ISOPAST-RUBBER-t. Az anyag felhasználásra kész, de max 30% vízzel akár hígíthatjuk is. Az ISOPAST-RUBBER-t ecsettel vagy szórópisztollyal vigyük fel, 2 rétegben. A második réteget csak az első réteg teljes száradása után hordjuk fel. Ha a szigetelést poliészter vagy üvegszál szövetrel szeretnénk még erősebbé tenni, azt az első, még nedves réteg tetejére fektessük le. Ezt követően még 2 réteget hordjunk fel az első, megerősített rétegre.

### Anyagigény

- Függőleges felületre:  
0,35-0,50 kg/m<sup>2</sup>/réteg.
- Vízszintes felületre, erősítés nélkül:  
0,35-0,50 kg/m<sup>2</sup>/réteg.
- Vízszintes felületre, erősítéssel  
1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup> összesen.

### Kiszerezés

Az ISOPAST-RUBBER 19 kg-os fém vödörben kapható.

### Tárolás

A gyártástól számított 12 hónapig tárolható lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen.

### BETO-CHEM KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail: beto-chem@mailbox.hu