

## Cementalapú nemesvakolat

Teljesen sima felület • 330 színben • Vízlepergető hatású

### Leírás

A MARMOCRET Fine egy előkevert, sima felületű, finomszemcsékkel (max 1,3mm) dúsított vakolat, amely csak víz hozzáadását igényli.

Jellemzői:

- Teljes vízlepergetés a DIN 18550 szabványnak megfelelően.
- Kitűnő páraáteresztő képesség.
- Nem szükséges homlokzatfestés.
- Rendelkezik a szabványos tulajdonságokkal.
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
- Repedezésmegelőző- ellentétben a cement-mész vakolatokkal.
- Egyszerű használat (csak víz szükséges hozzá).

Besorolása az EN 998-1 szabvány szerint: CS II, W1 típusú habarcs.

### Felhasználási területek

A MARMOCRET Fine a vakolási munkálatok befejező rétege. Alkalmas fehér vagy színes, vízlepergető, sima texturájú felület létrehozására.

### Műszaki adatok

Anyag:	cementszerű por
Szemcseméret:	maximum 1,3 mm
Vízigény:	5,00 kg/25 kg-os zsák
Száraz keverék halmazsűrűsége:	1,64 ± 0,05 kg/l
Friss habarcs halmazsűrűsége:	1,98 ± 0,05 kg/l
Nyomószilárdság:	3,50 ± 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Hajlítószilárdság:	1,25 ± 0,50 N/mm <sup>2</sup>
Tapadószilárdság:	0,40 ± 0,10 N/mm <sup>2</sup>
Kapillaris vízbeszivárgás:	≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
Hővezetési együttható (λ <sub>10,dry</sub> ):	≤ 0,47 W/(m·K) P=50% feltételnél
	≤ 0,54 W/(m·K) P=90% feltételnél

Vízgőzelosztási  
együttható ( $\mu$ ): 5/20  
Megmunkálható: 5 órán keresztül +20°C hőmérsékleten

## Színek

A MARMOCRET Fine 8 alapszínben és 330 választható színben kapható.

## Felhasználási javaslat

### 1. Felület

A felület legyen tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használat előtt ajánlott a felület benedvesítése.

Ha vakolatra dolgozunk, annak a felületnek legalább akkora, vagy nagyobb nyomószilárdsággal kell rendelkeznie, mint a MARMOCRET Fine vakolóanyag. Így teljesítjük azt az alapszabályt, hogy minden megelőző réteg erősebb kell legyen a következőnél.

Színezett (nem fehér) vakolat esetén ajánlott a felület lealapozása PL-PRIMER alapozóval, mivel ez az anyag csökkenti a felület nedvszívó képességét, biztosítva ezzel a szín homogenitását. Az anyagot használhatjuk vakolt, beton, illetve téglafelületre is.

### 2. Felhasználás

A MARMOCRET Decor vakolóanyagot tiszta vízhez adagoljuk, folyamatos keverés közben, míg a massa megfelelően megmunkálható nem lesz. A keverőszár legyen tiszta, ügyeljünk a szín foltosodásának elkerülésére.

A vakolatot felhordhatjuk kézzel, vakolókanállal, ill. glettvassal, vagy vakológép segítségével.

Ha kellően megszáradt, tüskézett glettvassal dörzsöljük át a felületet, úgy hogy a vakolatszemcsék ne ragadjanak a simítóra. A munkálat ideje függ a felület nedvszívásától, a környezeti hőmérséklettől, és az anyag megmunkálhatóságától.

## Anyagszükséglet

Kb. 10 kg/m<sup>2</sup>/5mm mint végső vakolat réteg.

## Csomagolás

A MARMOCRET Fine 25 kg-os zsákokban kapható.

## Tárolás

Legalább 12 hónap, bontatlan zsákokban, száraz helyen.

## Megjegyzés

- Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább +5°C.
- Meleg időben öntözzük a MARMOCRET Fine vakolatot, a vízveszteség elkerülése miatt.
- A termék cementet tartalmaz ami a vízzel lúgos reakciót indít el, és ez irritáló folyamatnak minősített.

Műszaki adatlap

# MARMOCRET Fine



- A biztonságos használathoz olvassa el a csomagoláson található utasításokat és a Biztonságtechnikai adatlapot.

**BETO-CHEM KFT.**

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

**FORGALMAZÁS:**

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: iroda@forinno.hu

