

Cementalapú vakolat

Durva textúrájú felület • Fehér vagy színes változat • Vízlepergető

Leírás

A MARMOCRET Decor egy előkevert, dörzsölt felületű, érdes aggregátummal (maximum 3 mm-es szemcseméret) dúsított vakolat, amely csak víz hozzáadását igényli.

Jellemzői:

- Teljes vízlepergetés a DIN 18550 szabványnak megfelelően.
- Kitűnő páraáteresztő képesség.
- Nem szükséges homlokzatfestés.
- Rendelkezik a szabványos tulajdonságokkal.
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
- Repedezésmegelőző- ellentétben a cement-mész vakolatokkal.
- Egyszerű használat (csak víz szükséges hozzá).

Besorolása az EN 998-1 szabvány szerint: CS II, W1 típusú habarcs.

Felhasználási területek

A MARMOCRET Decor a vakolási munkálatok befejező anyaga. Alkalmas fehér vagy színes, vízlepergető, durva textúrájú felület létrehozására. Helyettesíti a végső vakolatbevonatot.

Műszaki adatok

Anyag:	cementszerű por
Részecskeméret:	maximum 3 mm
Vízigény:	5,00 kg/25 kg-os zsák
Száraz anyag halmazsűrűsége:	1,64 ± 0,05 kg/l
Friss anyag halmazsűrűsége:	1,98 ± 0,05 kg/l
Nyomószilárdság:	3,50 ± 1,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	1,25 ± 0,50 N/mm ²
Tapadószilárdság:	0,40 ± 0,10 N/mm ²

Kapilláris vízbeszivárgás: ≤ 0,4 kg/m² min^{0,5}

Hővezetési

együttható ($\lambda_{10, dry}$): ≤ 0,47 W/(m·K)
P=50% feltételnél
≤ 0,54 W/(m·K)
P=90% feltételnél

Vízgőzelosztási

együttható (μ): 5/20

Megmunkálható: 5 órán keresztül +20°C hőmérsékleten

Színek

A MARMOCRET Decor fehér (N° 100), shell (N° 207), soft rose (N° 227), light ochre (N° 228), sand dune (N° 230), corfu (N° 308), amphora (N° 325) and sky (N° 403) színekben kapható.

Felhasználási javaslat

1. Felület

A felület legyen tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használat előtt ajánlott a felület benedvesítése.

Ha vakolatra dolgozunk, annak a felületnek legalább akkora, vagy nagyobb nyomószilárdsággal kell rendelkeznie, mint a MARMOCRET Decor vakolóanyag. Így teljesítjük azt az alapszabályt, hogy minden megelőző réteg erősebb kell legyen a következőnél.

Színezett (nem fehér) vakolat esetén ajánlott a felület lealapozása PL-PRIMER alapozóval, mivel ez az anyag csökkenti a felület nedvszívó képességét, biztosítva ezzel az egyforma színt. Az anyagot használhatjuk vakolt, beton, illetve téglafelületre is.

2. Felhasználás

A MARMOCRET Decor vakolóanyagot tiszta vízhez adagoljuk, folyamatos keverés közben, míg a massa megfelelően megmunkálható nem lesz. A keverőszár legyen tiszta, ügyeljünk a szín foltosodásának elkerülésére.

A vakolatot felhordhatjuk kézzel, vakolókanállal, ill. glettvassal, vagy vakológép segítségével.

Ha kellően megszáradt, tüskéztt glettvassal dörzsöljük át a felületet, úgy hogy a vakolatszemcsék ne ragadjanak a simítóra. A munkálat ideje függ a felület nedvszívásától, a környezeti hőmérséklettől, és az anyag megmunkálhatóságától.

Anyagszükséglet

Kb. 10 kg/m²/5mm mint végső vakolat réteg.

Csomagolás

A MARMOCRET Decor 25 kg-os zsákokban kapható.

Tárolás

Legalább 12 hónap, bontatlan zsákokban, száraz helyen.

Megjegyzés

- Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább +5°C.
- Meleg időben öntözzük a MARMOCRET Decor vakolatot, a vízveszteség elkerülése miatt.
- A termék cementet tartalmaz ami a vízzel lúgos reakciót indít el, és ez irritáló folyamatnak minősített.
- A biztonságos használathoz olvassa el a csomagoláson található utasításokat és a Biztonságtechnikai adatlapot.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu

