

**Használatra kész akril vakolatmassza****Sima felület • Fehér vagy színes változat • Vízlepergető****Leírás**

A MARMOCRYL Dekor egy készrekevert, akril, fehér vagy színes zárvakolat massza. Speciális szemcseméretű aggregátumból áll, ezzel biztosítja a durva mintázatú dekoratív felületet.

Előnyei a következők:

- Kivételes rugalmasság, tökéletes tapadás.
- Teljes vízlepergetés a DIN 52617 szabványnak megfelelően.
- Tökéletes páraáteresztő képesség.
- Nem szükséges homlokzatfestés.
- Ellenáll a lúgoknak a DIN 18556 szabványnak megfelelően.
- Repedezésmegelőző - ellentétben a cement - mész vakolatokkal.
- Egyszerűbb és gyorsabb alkalmazás.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

**Felhasználási területek**

A MARMOCRYL Dekor a vakolómunkák befejező bevonata. Segítségével fehér, vagy színes, vízlepergető, sima, vékony rétegű befejező felületet kapunk. Minden építőanyagra alkalmazható, mint pl. vakolat, beton, cementkötésű lapok, gipszkarton stb. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Helyettesíti a befejező vakolatot. Nagy rugalmasságának és kitűnő felületkötésének köszönhetően szintén ideális homlokzatok külső hőszigetelésének záró vakolására is.

**Műszaki adatok**

Anyag:	massza
Színek:	fehér és 20 választható
Sűrűség:	1,87 ± 0,03 kg/l
Páraáteresztő képesség:	Sd < 1 m (EN 1062-3)

Vízfelszívás: < 0,1 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>

Száradási idő: 4-6 óra

Szerszámok tisztítása:

Használat után vízzel tisztítsuk őket.

**Vakolattípusok - Anyagszükséglet**

A MARMOCRYL Dekor készvakolat az aggregátum szemcsemérete szerint a következő típusokban kapható - anyagszükséglet mellékelve:

Típus	Ajánlott vastagság	Anyagszükséglet
MARMOCRYL Dekor 2 mm	kb. 2 mm	2,3 kg/m <sup>2</sup>
MARMOCRYL Dekor 3 mm	kb. 3 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup>

**Felhasználási javaslat****1. Felület**

A felület legyen tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Alapozzuk le a felületet a speciális FLEX-PRIMER alapozóval. A sima, vagy nem nedvszívó felületet PL-BOND alapozóval kezeljük. A MARMOCRYL Dekor vakolatot az alapozó száradása után vigyük fel.

**2. Felhasználás**

A MARMOCRYL Dekor vakolóanyagot alaposan keverjük el használat előtt. A vakolatot kézzel visszük fel, rozsdamentes fémspatula, vagy vakológép segítségével.

Amíg friss az anyag (kb. 20 perc elteltével), nyomkodjuk le a vakolatot műanyag spatulával. A munkaidő függ a felület nedvszívó képességétől, és a környezeti hőmérséklettől.

# MARMOCRYL Fine



## Csomagolás

A MARMOCRYL Dekor vakolat 25 kg-os műanyag vödrökben kapható.

## Tárolás

Tárolási ideje legalább 12 hónap, bontatlan vödrökben, fagymentes, naptól védett helyen tárolva.

## Megjegyzés

- Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább  $+5^{\circ}\text{C}$  -  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Amíg friss a vakolat, védjük a magas hőmérséklettől, az esőtől és a fagytól.
- A biztonságos használathoz olvassa el a csomagoláson található utasításokat és figyelmeztetéseket.

## BETO-CHEM KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [beto-chem@mailbox.hu](mailto:beto-chem@mailbox.hu)



Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.