

## Készrekevert akrilbázisú vakolat

### Sima felület • Fehér vagy színes változat • Vízlepergető

#### Leírás

A MARMOCRYL Fine egy előrekevert, akrilbázisú, fehér vagy színes készvakolat. Speciális szemcseméretű aggregátumból áll, ezzel biztosítja a különösen sima, és dekoratív felületet. Előnyei a következők:

- Kivételes rugalmasság, tökéletes tapadás.
- Teljes vízlepergetés a DIN 52617 szabványnak megfelelően.
- Tökéletes páraáteresztő képesség.
- Nem szükséges záró homlokzatfestés.
- Ellenáll a lúgoknak a DIN 18556 szabványnak megfelelően.
- Repedésmentes felület, ellentétben a cement - mész vakolatokkal.
- Egyszerűbb és gyorsabb alkalmazás.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

#### Felhasználási területek

A MARMOCRYL Fine egy önálló záróvakolat. Segítségével fehér, vagy színes, vízlepergető, sima, vékony rétegű záró felületet kapunk. Minden építőanyagra felhordható, mint pl. vakolat, beton, cementkötésű lapok, gipszkarton stb. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Helyettesíti a záró vakolatréteget. Nagy rugalmasságának és kitűnő felületkötésének köszönhetően szintén ideális homlokzatok külső hőszigetelő tábláinak záróvakolására is.

#### Műszaki adatok

Anyag:                    massza  
 Színek:                   fehér és 20 választható szín  
 Sűrűség:                 $1,82 \pm 0,03 \text{ kg/l}$   
 Páraáteresztő képesség:  $S_d < 1 \text{ m}$   
 (EN 1062-3)  
 Vízfelszívás:            $< 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$   
 Száradási idő:         4-6 óra  
 Szerszámok tisztítása:  
 Használat után vízzel tisztíthatók.

#### Vakolattípusok - Anyagszükséglet

A MARMOCRYL Fine készvakolat az aggregátum szemcsemérete szerint a következő típusokban kapható - anyagszükséglet mellékelve:

Típus	Ajánlott vastagság	Anyagszükséglet
-------	--------------------	-----------------

<b>MARMOCRYL Fine 1 mm</b>	kb. 1 mm	1,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>MARMOCRYL Fine 1,5 mm</b>	kb. 1,5 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>MARMOCRYL Fine 2 mm</b>	kb. 2 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>MARMOCRYL Fine 3 mm</b>	kb. 3 mm	5,0 kg/m <sup>2</sup>

### Felhasználási javaslat

#### 1. Felület

A felület legyen tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Alapozzuk le a felületet a speciális FLEX-PRIMER alapozóval. A sima, vagy nem nedvszívó felületet PL-BOND alapozóval kezeljük. A MARMOCRYL Fine vakolatot az alapozó száradása után vigyük fel.

#### 2. Felhasználás

A MARMOCRYL Fine vakolóanyagot alaposan keverjük el használat előtt. A vakolatot felhordhatjuk kézzel, műanyag simítóval, vagy vakológép segítségével.

Még az anyag száradása előtt (kb. 20 perc elteltével), simítsuk készre a vakolatot műanyag spatulával. A munkaidő függ a felület nedvszívóképességétől, és a külső környezeti hőmérséklettől.

### Csomagolás

A MARMOCRYL Fine vakolat 25 kg-os műanyag vödrökben kapható.

### Tárolás

Tárolási ideje legalább 12 hónap, bontatlan vödrökben, fagymentes, naptól védett helyen tárolva.

### Megjegyzés

- Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább  $+5^{\circ}\text{C}$  -  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Amíg friss a vakolat, védjük azt a magas hőbehatástól, az esőtől és a fagytól.
- A biztonságos használathoz olvassa el a csomagoláson található utasításokat és a Biztonságtechnikai adatlapot.

**FORINNO FRANCHISE**

**FORGALMAZÁS:**

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)

---