

Nagy szilárdságú, szálerősített, cementalapú javítóhabarcs vékony rétegű javításokhoz

Leírás

Nagy szilárdságú, szálerősített, polimer-módosított, cementalapú javítóhabarcs. Amit nyújt:

- Különösen nagy szilárdság.
- Kitűnő tapadás az alapfelülethez.
- Könnyű bedolgozhatóság.
- Megnövelt vízzáróképeség.
- Anyagstabilitás.

Alkalmazási terület

A MEGACRET-10 alkalmazható erősen elhasznált betonszerkezetek javítására. Kanállal vagy szórógéppel felhordhatjuk padlóra, falra, vagy plafonra, 10 mm vastagságig.

Műszaki adatok

Anyaga:	cementes por
Szín:	szürke
Vízszükséglet:	4,75 kg/25 kg zsák
Frisshabarcs fajsúlya:	1,47 ± 0,20 kg/lit
Frisshabarcs fajsúlya:	2,00 ± 0,20 kg/lit
Nyomószilárdság:	
• 24 óra után	20,00 ± 3,00 N/mm ²
• 7 nap után:	37,00 ± 4,00 N/mm ²
• 28 nap után:	50,00 ± 1,50 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	8,50 ± 1,50 N/mm ²
Bedolgozhatóság:	2 h at +20°C
Max. rétegvastagság:	1 cm

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az alapfelületet szükség esetén megfelelően kellőssíteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.

2. Felhordás

A MEGACRET-10 25 kg-os zsákok fokozatosan hozzáöntjük 4,75 liter vízhez, folyamatosan keverve, amíg az anyag homogén nem lesz, illetve megfelelő állagú a javítási munkákhoz. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgépet, vagy betonkeverőt használjunk. Az anyagot glettvassal, kanállal, vagy szórópisztollyal hordjuk fel (préseljük) a kívánt vastagságig, maximum 1 cm-ig rétegenként. Ha újabb réteget szeretnénk felvinni, az első réteg felületét hagyjuk durvára, a jobb tapadás miatt.

A kész felületet védenünk kell a kiszáradás ellen vizes ruhával, fóliával, vagy folyamatos nedvesítéssel, legalább 48 óráig.

Anyagigény

Kb. 17,5 kg/m²/cm réteg

Csomagolás

A MEGACRET-10 25 kg-os papírzsákban kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

MEGACRET-10



Megjegyzések

- Felhordáskor a külső hőmérsékletnek +5°C és +30°C közt kell lennie.
- Hideg időben, illetve amikor a gyors kötés elvárás, az anyagot langyos vízzel ajánlatos bekeverni.
- Ha 1 cm-nél vastagabb rétegben szeretnén javítani, alternatívaként használhatjuk a Megacret-40 javítóhabarcsot, mellyel akár 4cm-es vastagságig is dolgozhatunk.
- A termék cementet tartalmaz, vízzel érintkezve reakcióba lép, ami irritációt okozhat.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék biztonsági előírásait!

BETO-CHEM KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK
FORGALMAZÁS:
5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
Tel: 06-70-318-1215, Fax: 06-70-901-3652
www.isomat.net E-mail: beto-chem@mailbox.hu

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adattap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

