

Nagy szilárdságú, szálerősített, cementalapú javítóhabarcs

Leírás

Nagy szilárdságú, szálerősített, polimer-módosított, cementalapú javítóhabarcs. Amit nyújt:

- Különösen nagy szilárdság.
- Kitűnő tapadás az alapfelülethez.
- Könnyű bedolgozhatóság.
- Megnövelt vízzáróképeség.
- Anyagstabilitás.

Alkalmazási terület

A MEGACRET-40 alkalmazható erősen elhasznált betonszerkezetek javítására. Kanállal vagy szórógéppel felhordhatjuk padlóra, falra, vagy plafonra.

Műszaki adatok

Anyaga:	cementes por
Szín:	szürke
Vízszükséglet:	4,60 kg/25 kg zsák
Frisshabarcs fajsúlya:	1,47 ± 0,20 kg/lit
Frisshabarcs fajsúlya:	2,00 ± 0,20 kg/lit
Nyomószilárdság:	
• 24 óra után	22,00 ± 5,00 N/mm ²
• 7 nap után:	40,00 ± 5,00 N/mm ²
• 28 nap után:	55,00 ± 5,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	8,00 ± 1,00 N/mm ²
Bedolgozhatóság:	2 h at +20°C
Max. rétegvastagság:	4 cm

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por, zsíros szennye-ződés és egyéb idegen anyag mentes. Az alapfelületet szükség esetén megfelelően kellősíteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.

2. Felhordás

A MEGACRET-40 25 kg-os zsákot fokozatosan hozzáöntjük 4,6 liter vízhez, folyamatosan keverve, amíg az anyag homogén nem lesz, illetve megfelelő állagú a javítási munkákhoz. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgépet, vagy beton-keverőt használjunk. Az anyagot glettvassal, kanállal, vagy szórópisztollyal hordjuk fel (préseljük) a kívánt vastagságig, maximum 4 cm-ig rétegenként. Ha újabb réteget szeretnénk felvinni, az első réteg felületét hagyjuk durvára, a jobb tapadás miatt.

A kész felületet védenünk kell a kiszáradás ellen vizes ruhával, fóliával, vagy folyamatos nedvesítéssel, legalább 48 óráig.

Anyagigény

Kb. 17,5 kg/m²/cm réteg

Csomagolás

A MEGACRET-40 25 kg-os papírzsákban és 5 kg-os nylon tasakban kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

Megjegyzések

- Felhordáskor a külső hőmérsékletnek +5⁰C és +30⁰C közt kell lennie.
- Hideg időben, illetve amikor a gyors kötés elvárás, az anyagot langyos vízzel ajánlatos bekeverni.
- A termék cementet tartalmaz, vízzel érintkezve reakcióba lép, ami irritációt okozhat.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék biztonsági előírásait!

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu