

MEGAGROUT-101



Extra-erős, zsugorodásmentes kiöntő- és rögzítőhabarcs (precíziós gépekhez)

Leírás

Extra-erős, zsugorodásmentes kiöntő- és rögzítőhabarcs, speciális adalékokkal, a következő előnyöket biztosítva:

- Kiváló területés, szegregáció nélkül.
- Magas kezdeti- és végszilárdság.
- Erős tapadás betonhoz, acélhoz
- Ütés- és vibrációálló
- Alacsony vízáteresztő képesség.

Az ASTM C 1107-99 szabvány értelmében C típusú habarcs.

Alkalmazási terület

A MEGAGROUT-101 alkalmas:

- Ipari gépek rögzítésére, ágyazására.
- Vasalatok rögzítésére.
- Gépek ágyazatainak hézagkitöltésére.

Műszaki adatok

Külső:	cementes por
Szín:	szürke
Vízszükséglet:	3,50 kg/25 kg zsák
Frisshabarcs	
fajsúlya:	1,75 ± 0,20 kg/lit
Frisshabarcs	
fajsúlya:	2,35 ± 0,20 kg/lit
Nyomószilárdság:	
• 24 óra után:	55,00 ± 5,00 N/mm ²
• 7 nap után:	75,00 ± 8,00 N/mm ²
• 28 nap után:	85,00 ± 10,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	11,00 ± 1,00 N/mm ²
Bedolgozhatóság:	1 h at +200C
Max. rétegvastagság:	10 cm

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az alapfelületet szükség esetén megfelelően kellősiteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.

2. Application

A MEGAGROUT-101 vízzel való bekeverés után egy finomszemcsés, hígán folyó habarcs lesz, melynek kis része a zsaluzat egyes részein kifolyhat.

Ezért, a zsaluzat illesztéseit javasolt AQUAFIX vagy RAPICRET gyorskötő cementekkel legletelni.

A MEGACRET-101 anyagot fokozatosan hozzáöntjük 3 liter vízhez, folyamatosan keverve, amíg az anyag homogén nem lesz. Ezután állítsuk be a kívánt konzisztenciát még kb. 0,5 liter vízzel. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgépet, vagy betonkeverőt használjunk.

Az elegyet öntsük ki a kívánt helyre, ügyelve a légbuborékosodás elkerülésére. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a habarcs kitöltött minden helyet a szerkezeti elem körül. Kültéren végzett munkáknál a felületet védjük kb. 24 óráig, vizes filccel, vagy takarófoliával.

Anyagigény

Kb. 21,5 kg/m²/cm rétegvastagságban, vagy 2,1 kg habarcs 1liter térfogat kitöltésére.

Kiszerezés

A MEGAGROUT-101 25kg-os papírzsákban kapható.

Formázott: Felsorolás és számozás

MEGAGGROUT-101



Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

Megjegyzések

- Felhordáskor a külső hőmérsékletnek $+5^{\circ}\text{C}$ és $+30^{\circ}\text{C}$ közt kell lennie.
- A kötésnek indult habarcsot már nem hígíthatjuk után plusz hozzáadott vízzel.
- A termék kb. 60 percig marad folyékony $+15^{\circ}\text{C}$ and $+25^{\circ}\text{C}$ között.
- Magas hőmérsékleten történő tárolás esetén alkalmazáskor hidegebb keverővízzel dolgozzunk, hogy a habarcs 60 percig bedolgozható legyen.
- Hideg időben, illetve amikor a gyors kötés elvárás, az anyagot langyos vízzel ajánlatos bekeverni, illetve a felületet védjük hőszigetelő takaróval.
- A termék cementet tartalmaz, vízzel érintkezve reakcióba lép, ami irritációt okozhat.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék biztonsági előírásait!

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

