

# MICRO-POR MINUSZ

## Téli habarcs-képlékenyítő – Mészhelyettesítő – Falszárító adalék

### Leírás

A MICRO-POR MINUSZ a legújabb generációs folyékony téli habarcs-képlékenyítő és mész helyettesítő adalékszer, mely a falazó és vakoló cementhabarcsot, illetve a betont még képlékenyebbé, kenhetőbbé teszi, plusz mész hozzáadásának szükségessége nélkül, a következő előnyöket is biztosítja:

- Segítségével télen is, akár  $-10^{\circ}\text{C}$ -ig dolgozhatunk
- Javítja a friss habarcs tapadását az alapfelülethez
- Megnyújtott idejű bedolgozhatóságot garantál
- Légpórusainak köszönhetően lélegzővé, falszárítóvá teszi a vakolatot
- Nincsenek mézskukacok, csökkenti a kivérzést, a habarcs nem esik össze.
- Növeli a téglafal szilárdságát.
- Jelentősen csökkenti a habarcs előállítási költségét.
- Nincsenek mész tárolási problémák.
- Nem tartalmaz korrozív vegyületeket, kloridokat.

### Alkalmazási terület

A MICRO-POR MINUSZ ideális falazó- és vakolóhabarcsnak, betonhoz, illetve klinker-téglákhoz, márványhoz, illetve növelt szilárdságú habarcsnak. Ideális téli hidegben,  $-10^{\circ}\text{C}$ -ig.

### Műszaki adatok

Szín: barnás folyadék  
Viszkozitás: 25 mPa·s (Brookfield,  $+23^{\circ}\text{C}$ )  
Fajsúly: 1,15 kg/lit

### Felhasználási javaslat

A MICRO-POR MINUSZ-t a habarcsok keverővizébe vegyítjük. Képlékenyítő hatásának köszönhetően a keverővíz mennyisége csökken.

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

### Anyagszükséglet

#### • Falazóhabarcsához vagy betonhoz:

1 m<sup>3</sup> habarcs anyagszükséglete:  
Cement: 225 kg  
Homok: 0,90 m<sup>3</sup>  
Keverővíz: ~200 l  
MICRO-POR MINUSZ: 3 l

#### • Vakolóhabarcsához:

1 m<sup>3</sup> habarcs anyagszükséglete:  
Cement: 250 kg  
Homok: 0,84 m<sup>3</sup>  
Keverővíz: ~200 l  
MICRO-POR MINUSZ: 5 l

### Csomagolás

A MICRO-POR MINUSZ-t 5 l-es és 50 l-es kannákban, 220 l-es hordóban és 1000 l-es tartályokban áruljuk.

### Tárolás

Lezárt, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen minőségét megőrzi 24 hónapig.

### Megjegyzések

- A MICRO-POR MINUSZ ajánlott ha a habarcs 0 fok alatt lesz bedolgozva
- A MICRO-POR MINUSZ-szal készített habarcs alapanyagai min.  $5^{\circ}\text{C}$ -osak legyenek.
- Az anyag túladagolása csökkenti a habarcs szilárdságát.

#### FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

IRODA, TELEPHELY:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 56/421-262, Fax: 56/522-104

www.forinno.hu e-mail: info@forinno.hu

