

Csempe fugázó

Leírás

A MULTIFILL 0-5 és 3-15 egy cement alapú színes csempe fugázó. Magas szintű erősség és színtartóság jellemzi. A 0-5-ös típus maximum 5 mm-es, míg a 3-15-ös max. 15-mm-es fugahézag kitöltésére alkalmas. Az EN 13888 alapján CG2 típusú csempe fugázóként van besorolva.

Alkalmazási területek

A MULTIFILL alkalmazható kültéri és beltéri csempék fugázására fal- illetve padlófelületen egyaránt.

Technikai adatok

Állaga: cementszerű por
Színek: 24
Vízigény: 6,50 kg/25 kg zsák

Száraz keverék sűrűsége: $1,25 \pm 0,40$ kg/lit

Friss keverék sűrűsége: $1,60 \pm 0,50$ kg/lit

Bedolgozási hőmérséklet: $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+35^{\circ}\text{C}$ -ig

Kopásállóság: ≤ 1000 mm³

Nyomószilárdság:
• 28 nap után: 40,00 N/mm²

• 25 fagyás/olvadás ciklus után: 40,00 N/mm²

Hajlítószilárdság:
• 28 nap után: 6,00 N/mm²

• 25 fagyás/olvadás ciklus után: 5,00 N/mm²

Zsugorodás: ≤ 2 mm/m

Vízfelvétel:
• 30 perc után: ≤ 2 g
• 240 perc után: ≤ 5 g

Bedolgozási idő: legalább 4 óra
 $+20^{\circ}\text{C}$ -on

Járhatóság: legalább 10 óra
 $+20^{\circ}\text{C}$ -on

Használati utasítás

1. Alapfelület

A csempével burkolt alapfelület tökéletesen tiszta állapotú legyen. A fugázandó réseket alaposan tisztítsuk meg és nedvesítsük be egy vizes szivaccsal.

2. Felvitel

A MULTIFILL-t folyamatos keverés mellett adagoljuk a vízhez addig, amíg egy homogén krémszerű anyagot kapunk. A keveréshez egy alacsony fordulátú fúró ajánlott.

A keveréket hagyjuk körülbelül 10 percig állni, aztán kissé újra kavargatjuk meg.

A fugázó masszát töltjük a fugákba egy gumi fugasimítóval, a fugairányra átlósan húzva, annak érdekében, hogy teljesen kitöltsük azokat. A felesleges anyagot kis idő után vizes szivaccsal töröljük le. Végül az egész felületet töröljük át egy száraz ruhával. Kültéri illetve magas hőmérsékleten történő alkalmazás esetén néhány óra eltelte után mikor a fugázó már megszáradt, javasolt megnedvesíteni azt.

Anyagszükséglet

A MULTIFILL 0-5 anyagszükséglete függ a csempeformától és a fugaszélességtől. A következő példák javasoltak (értékek g/m² - ben vannak megadva).

Burkolólap Mérete (cm)	Fugaszélesség			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.300	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

MULTIFILL 0-5 és 3-15



Kiszérelés-Színek

A MULTIFILL a következő 24 féle színben áll rendelkezésre, a megfelelő számmal ellátott 2kg, 5kg illetve 25 kg –os kiszérelésben.

Szín	2 kg	5 kg	25 kg
01 Fehér	•	•	•
05 Világos szürke	•	•	•
15 Manhattan szürke	•	•	
03 Szürke	•	•	•
30 Cement szürke	•	•	•
10 Sötét szürke	•	•	•
02 Fekete	•	•	
17 Anemone-szellőrözsa	•	•	
06 Bahama bézs	•	•	•
22 Magnolia	•	•	
16 Világos okkersárga	•	•	
21 Karamell	•	•	•
14 Cotto	•	•	
20 Gesztenyebarna	•	•	
09 Világosbarna	•	•	
08 Barna	•	•	
07 Vörösesbarna	•	•	
31 Cserépszínű	•	•	
25 Sáfrányszínű	•	•	
32 Tengerkék	•	•	
33 Sárga	•	•	
34 Menta	•	•	
35 Trópusi tenger	•	•	
36 Ciprus	•	•	

Valós Multifill színminta igényelhető.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

Megjegyzés

- A MULTIFILL-5 cementet tartalmaz, nedvességgel irritáló, lúgos reakciót idéz elő.
- Használattal kapcsolatos veszélyek és biztonsági tanácsok a csomagoláson vannak feltüntetve.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu