

Csempe fugázó

Leírás

A MULTIFILL SMALTO 0-8 egy cement alapú, gyantával dúsított, színes csempe fugázó. Magas mechanikai szilárdság, színtartóság és kiváló vízzáró képesség jellemzi. Speciális bakteroacid adalékot tartalmaz, mely kizárja a felületen lévő baktériumok és gombák megtelepedését. Sima, fényes felületet ad. Akár 8mm szélességig fugázhatunk vele. Az EN 13888 alapján CG2 típusú csempe fugázóként van besorolva (flexibilis, vízlepergető, kül-és beltérre).

Alkalmazási területek

A MULTIFILL SMALTO alkalmazható kültéri és beltéri csempék fugázására fal- illetve padlófelületen egyaránt.

Technikai adatok

Állaga: cementszerű por
 Színek: 24
 Vízigény: 1,1 kg/4 kg zsák

Száraz keverék sűrűsége: $1,18 \pm 0,50$ kg/lit

Friss keverék sűrűsége: $1,95 \pm 0,50$ kg/lit

Bedolgozási hőmérséklet: $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+35^{\circ}\text{C}$ -ig

Kopásállóság: ≤ 1000 mm³

Nyomószilárdság: 30,00 N/mm²

Hajlítószilárdság: 7,50 N/mm²

Zsugorodás: ≤ 2 mm/m

Vízfelvétel:

• 30 perc után: ≤ 2 g

• 240 perc után: ≤ 5 g

Bedolgozási idő: legalább 4 óra
 $+20^{\circ}\text{C}$ -on

Járhatóság: legalább 10 óra
 $+20^{\circ}\text{C}$ -on

Használati utasítás

1. Alapfelület

A csempével burkolt alapfelület tökéletesen tiszta állapotú legyen. A fugázandó réseket alaposan tisztítsuk meg és nedvesítsük be egy vizes szivaccsal.

2. Felvitel

A MULTIFILL SMALTO-t folyamatos keverés mellett adagoljuk a vízhez addig, amíg egy homogén krémszerű anyagot kapunk. A keveréshez egy alacsony fordulatú fúró ajánlott.

A keveréket hagyjuk körülbelül 10 percig állni, aztán kissé újra kavargatjuk meg.

A fugázó masszát töltjük a fugákba egy gumi fugasimítóval, a fugairányra átlósan húzva, annak érdekében, hogy teljesen kitöltsük azokat. A felesleges anyagot kis idő után vizes szivaccsal töröljük le. Végül az egész felületet töröljük át egy száraz ruhával. Kültéri illetve magas hőmérsékleten történő alkalmazás esetén néhány óra eltelté után mikor a fugázó már megszáradt, javasolt megnedvesíteni azt.

Anyagszükséglet

A MULTIFILL SMALTO 0-8 anyagszükséglete függ a csempeformától és a fugaszélességtől. A következő példák javasoltak (értékek g/m²-ben vannak megadva).

Burkolólap Mérete (cm)	Fugaszélesség			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	750	1500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420
50 x 50 x 0,8	90	170	260	340

Kiszerezés-Színek

A MULTIFILL SMALTO 0-8 a következő 24 féle színben áll rendelkezésre, a megfelelő számmal ellátott 4kg és 20 kg –os kiszerezésben.

Szín	4 kg	20 kg
01 Fehér	•	•
05 Világos szürke	•	•
15 Manhattan szürke	•	
03 Szürke	•	•
30 Cement szürke	•	
10 Sötét szürke	•	
02 Fekete	•	
17 Anemone-szellőrözsa	•	
06 Bahama bézs	•	•
22 Magnolia	•	
16 Világos okkersárga	•	
21 Karamell	•	
14 Cotto	•	
20 Gesztenyebarna	•	
09 Világosbarna	•	
08 Barna	•	
07 Vörösesbarna	•	
31 Cserépszínű	•	
25 Sáfrányszínű	•	
32 Tengerkék	•	
33 Sárga	•	
34 Menta	•	
35 Trópusi tenger	•	
36 Ciprus	•	

Valós Multifill színminta igényelhető.

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

Megjegyzés

- A MULTIFILL SMALTO cementet tartalmaz, nedvességgel irritáló, lúgos reakciót idéz elő.
- Használattal kapcsolatos veszélyek és biztonsági tanácsok a csomagoláson vannak feltüntetve.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu