

Színes, polimer-módosított cementhabarcs terméskövek, műkövek ragasztásához és fugázáshoz

Leírás

Színes, polimer-módosított cementhabarcs terméskövek és műkövek ragasztásához és fugázáshoz. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal és rendkívüli színtabilitással rendelkezik. 5-40 mm széles fugázáshoz ideálisan alkalmazható. Besorolása az EN 998-2 szabvány szerint M15 típusú habarcs, az EN 13888 szabvány szerint pedig CG2 típusú híg habarcs.

Alkalmazási területek

A MULTIFILL-STONE habarcs használható minden típusú kő lerakásához, mind falak, mind padlózatok esetében, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

Műszaki adatok

Külső:	cementes por
Színek:	fehér (01), szürke (03), bahama bézs (06), világos okkersárga (16)
Vízszükséglet:	4,25 l/25 kg zsák
Részecske méret:	1,3 mm
Száraz habarcs tömeg sűrűsége:	1,50 kg/liter
Friss habarcs tömeg hőmérséklete:	1,85 kg/liter
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
Kopásállóság:	≤ 250 mm ³
Nyomószilárdság: • 28 nap elteltével: • 25 fagyás-olvadás ciklus után:	18,00 N/mm ² 18,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság: • 28 nap elteltével: • 25 fagyás-olvadás ciklus után:	6,00 N/mm ² 6,00 N/mm ²
Száradási zsugorodás:	≤ 1 mm/m
Víz abszorpció: • 30 perc elteltével: • 240 perc elteltével:	≤ 0,5 g ≤ 1,5 g

Fazékidő: minimum 3 óra
+20 °C-on

Járhatóság: 24 óra elteltével
+20 °C-on

Felhasználás utasítás

A MULTIFILL-STONE-t hozzá kell adni vízhez folyamatos keverés mellett, amíg egy egyenletes massa nem képződik. A keveréshez kis fordulatszámú keverő berendezés használata ajánlott.

A keveréket körülbelül 5 percig pihentetni kell, majd ismét meg kell keverni.

Ragasztásához a habarcsot vakolókanállal kell felhordani. A fugázást ezzel egyidejűleg kell végrehajtani, felhasználva a túlsordult anyagot.

Ezt követően, amennyiben arra szükség van, a hézagokat teljesen ki kell tölteni MULTIFILL-STONE anyaggal egy vékony fém simítókanál segítségével. A felesleges anyagot egy nedves szivaccsal kell eltávolítani.

Anyagszükséglet

A mennyiség a kövek méreteitől és a fuga szélességétől és mélységétől függ.

Csomagolás

A MULTIFILL STONE 25 kg-os zsákos kiszerezésben kapható.

Tárolhatóság - Tárolás

12 hónap a gyártás dátuma után, eredeti, fel nem nyitott csomagolásban, nedvességtől és fagytól védett helyen történő tárolás esetén.

Megjegyzések

- A MULTIFILL-STONE termék cementet tartalmaz, és lúgos szerként lép reakcióba a nedvességgel, ezért irritáló szerként van besorolva.
- Tanulmányozza a csomagolásra írt biztonsági tanácsokat és óvintézkedéseket.

FORINNO KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK
FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu