

Polimer-módosított javítóhabarcs, extra-finom őrlésű

Leírás

A PLANFIX egy előrekevert, polimer-módosított, cement alapú, extra-finom őrlésű javítóhabarcs, bel- és kültéri felhasználásra egyaránt. A víz hozzáadásával készített habarcs nagyon könnyen felhordható és eldolgozható. Az apró szemcseméretnek köszönhetően szórópisztollyal is felhordható.

Alkalmazási területek

- Fedetlen betonfelületek javítása, glettelése
- Betonfelületen keletkezett repedések, lyukak, vájatok lesimítása
- Teljes felületi finomglettelés (stukkózás) vakolás helyett

Műszaki adatok

Állaga:	cementes por
Színek:	szürke, fehér
A száraz anyag sűrűsége:	1,25 ± 0,10 kg/liter
A friss anyag sűrűsége:	1,65 ± 0,10 kg/liter
Fazékidő:	4-7 óra +20°C-on
Vízszükséglet:	6,75 kg / 25 kg zsák

PLANFIX-FINE Szürke

Nyomószilárdság:	13,00 ± 2,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	5,10 ± 0,80 N/mm ²

PLANFIX-FINE Fehér

Nyomószilárdság:	16,00 ± 2,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	4,50 ± 1,00 N/mm ²

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület por- és olajmentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el. Az alapfelületet a PLANFIX-FINE felhordása előtt alaposan nedvesítsük be.

2. Felhordás

A PLANFIX-FINE -et adjuk hozzá vízhez (PLANFIX-FINE :víz arány kb. 3:1) folyamatos keverés mellett, amíg a kívánt anyagsűrűség létre nem jön.

Anyagigény

Kb. 1,3 kg/m²/mm.

Kiszerezés

A PLANFIX-FINE terméket fehér színben 25 kg-os papírszakokban és 5 kg-os zacskóban, illetve szürke színben 25 kg-os zsákban lehet megvásárolni.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

Megjegyzések

- A felhordás ideje alatt a hőmérsékletnek minimum 5°C-nak kell, hogy legyen.
- Meleg időben az alkalmazás után a PLANFIX-FINE felületét nedvesíteni kell, az esetleges vízvesztés megelőzése érdekében.
- A PLANFIX-FINE cementet tartalmaz és vízzel lúgként viselkedik, így ingerlő hatású szerként van besorolva.
- Kérjük, olvassa el a csomagolásokon található felhasználási veszélyeket illetve a Biztonságtechnikai Adatlapot.

FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail: info@forinno.hu