

Tapadóhíd vakolatokhoz

Leírás

A PL-BOND egy tapadásjavító alapvakolat, mely szintetikus ragasztót és kvarchomokot tartalmaz. Sima nem-nedvszívó felületeken alkalmazható a hagyományos grúzolás helyett a vakolati rétegek tapadásának javítására. Felhordást követően egy durva felületet alkot, mely ellenáll a lúgos környezetnek.

Felhasználási terület

A PL-BOND egy készhabarcs, mely megfelelően érdesíti és előkészíti a felületet vakoláshoz. A felhordott felület ellenáll a lúgos környezetnek, így ideálisan alkalmazható cement vagy gipsz alapú vakolatokhoz, kül- és beltérre egyaránt.

Műszaki adatok

Külső:	paszta jellegű
Szín:	világos piros
Sűrűség:	1,48 kg/lit
pH:	7-9
Száradási idő:	1-2 h
Következő réteg:	4-6 h után

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület stabil, por- és olajmentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsa el.

2. Felhordás

A műanyag vödör tartalmát jól keverje át felhasználás előtt, hogy az mindenütt homogén legyen. A PL-BOND készhabarcsot ecsettel, hengerrel vigye fel a felületre egy rétegben. Száradást követően hordja fel a következő vakoló réteget.

Anyagigény

300-350 g/m², a rétegvastagságtól függően

Csomagolás

A PL-BOND 5 kg-os és 20 kg-os műanyag vödörben kapható.

Tárolás

Lezárt tárolókban 12 hónapig lehet tárolni, fagymentes környezetben.

Megjegyzések

- A külső hőmérséklet felhordás alatt +5°C és +30°C között legyen.
- Ha a PL-BOND-ot kültérre használjuk adjunk hozzá cementet 20% tömegarányban.

BETO-CHEM KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail: beto-chem@mailbox.hu