

## Poliuretán tömítő ragasztó

### Leírás

A FLEX PU-40 egy egykomponensű, oldószermentes poliuretán tömítő a következő előnyökkel:

- Ellenáll a nagyfokú hőmérséklet-ingadozásnak:  $-40^{\circ}\text{C}$   $+80^{\circ}\text{C}$  között. UV-álló.
- Kiváló tapadás mindennemű építőanyaghoz.
- Vízálló betonok dilatáció kitöltéséhez.
- Ellenáll a zord időjárási körülményeknek és az öregedésnek.
- Száradás után festhető. Extrém rugalmasság.

### Alkalmazási terület

A FLEX PU-40 alkalmazható vertikális és horizontális hézagok tömítésére, kül- és beltérre egyaránt, beton, alumínium, acél, fa, üveg, természetes és szintetikus köfelületekhez, stb. Szintén alkalmazható ezen anyagok ragasztásához, vízálló betonok dilatációjához.

### Műszaki adatok

Bázis:	poliuretán
Szín:	Fehér, szürke
Alk. hőmérséklet:	$+5^{\circ}\text{C}$ $+35^{\circ}\text{C}$ között
Bőrösödés:	70 perc után
Száradási idő:	4 mm/nap
Rugalmasság:	kb. 80%
Keménység a	
SHORE A szerint:	35-40

### Felhasználási javaslat

#### 1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por, olaj és felváló részektől mentes. Javasolt a tömítendő hézagok kefével, drótkefével történő tisztítása, vagy homokfúvatása.

A fugahézagok védelme érdekében, ajánlott a széleket öntapadó szalaggal leragasztani a hézag mentén. Ezt a fugázás után azonnal távolítsuk el. (bőrösödés előtt).

#### 2. Alkalmazás

Tegyük a patron egy kinyomópisztolyba, a szűkítő fejet vágjuk olyan méretűre rézsűsen, hogy az ne férjen bele a hézagba, hanem éppen annak széleire felfeküdjön.

A FLEX PU-40-et nyomjuk bele a hézagba, a pisztolyt  $45^{\circ}$ -os szögben tartva. Még frissen a hézag tetejét húzzuk le egy alkalmas simítókanállal.

Szerszámok tisztítása:

A szerszámokat használat után egyből tisztítsuk meg, általános higítóval. Száradás után az anyagot csak mechanikusan távolíthatjuk el.

### Anyagigény

- 10mm x 10mm fuga esetében:  
1 patron / 3 m fuga.
- 5mm x 5mm fuga esetében:  
1 patron / 12 m fuga.

### Csomagolás

- Patron - 310 ml.
- Műa. tömlő - 600 ml.

A termék bontatlan csomagolásban, fagymentes zárt helyen 12 hónapig felhasználható.

#### FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

#### FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)