

**Szintező és kiöntő cementhabarcs****Leírás**

A SCREED-100 egy készrekevert szintező cementhabarcs, mely

- könnyített súlyú,
- megfelelő szilárdságú,
- kiválóan bedolgozható,
- sima felületet ad.

Vasalás nélküli betonok vagy gázbetonok kiváló helyettesítője, kül- és beltéren egyaránt. Rétegenként akár 10 cm-es vastagságig is felhordható.

**Alkalmazási terület**

- Csempével, márvánnyal, parkettával, stb. burkolandó padlók kiöntésére és szintezésére.
- Lapostetők és térbetonok lejtésének beállítására.

**Műszaki adatok**

Külső:	cementes por
Szín:	szürke
Vízszükséglet:	3,75 kg/25 kg zsák
Szárazhabarcs fajsúlya:	1,74 ± 0,10 kg/lit
Frisshabarcs fajsúlya:	1,60 ± 0,20 kg/lit
Nyomószilárdság:	8,00 ± 2,00 N/mm <sup>2</sup>
Hajlítószilárdság:	1,80 ± 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Bedolgozhatóság:	4 h +20°C-on

**Felhasználási javaslat****1. Alapfelület**

Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az alapfelületet szükség esetén megfelelően kellősítenyi kell vízzel az anyagfelhordás előtt.

**2. Felhordás**

A zsák tartalmát fokozatosan öntse hozzá 3,75 liter vízhez, folyamatosan keverve, amíg az anyag homogén nem lesz. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgépet, vagy beton-keverőt használjunk. A rétegek felhordása a normál betonnal megegyezik.

**Anyagigény**

Kb. 14 kg/m<sup>2</sup>/cm réteg

**Csomagolás**

A SCREED-100 25kg-os papírzsákban kapható.

**Tárolás**

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

**Megjegyzések**

- Felhordáskor a külső hőmérsékletnek +5°C és +30°C közt kell lennie.
- Hideg időben, illetve amikor a gyors kötés elvárás, az anyagot langyos vízzel ajánlatos bekeverni.
- A termék cementet tartalmaz, vízzel érintkezve reakcióba lép, ami irritációt okozhat.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék biztonsági előírásait!

**FORINNO KFT.**

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

**FORGALMAZÁS:**

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail:[info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)