

Készrekevert falazó- és vakolóhabarcs

Leírás

Az UNICRET egy készrekevert habarcs, mely a következőket biztosítja:

1. Egyenletes minőség
2. Építési területen történő egyszerű felhasználás (csak vizet igényel)
3. Kiváló bedolgozhatóság.
4. Kiváló tapadás az alapfelülethez.

Felhasználási terület

Az UNICRET falazásra és vakolásra alkalmas habarcs. Kiválóan alkalmas kisebb felületi javításokra is.

Műszaki adatok

Külső:	cementes por
Szín:	szürke, fehér
Szárazhabarcs fajsúlya:	1,65 ± 0,10 kg/lit
Nedveshabarcs fajsúlya:	1,81 ± 0,10 kg/lit
Bedolgozhatóság:	2 h +20°C-on
UNICRET Szürke	
Vízigény:	4,60 kg/25 kg zsák
Nyomószilárdság:	3,30 ± 1,00 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	1,15 ± 0,50 N/mm ²
UNICRET Fehér	
Vízigény:	4,40 kg/25 kg zsák
Nyomószilárdság:	2,60 ± 0,40 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	0,90 ± 0,30 N/mm ²

Alkalmazási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por, festék, stb mentes. Az alapfelületet jól nedvesítsük be.

Nehéz vagy nagyon sima felületeken megelőző grúzolás szükséges. Ezt készíthetjük UNICRET habarcsból is ADIPLAST latex-szel keverve. Az ADIPLAST-ot hígítsuk vízzel 1 : 3 mennyiségi arányban.

2. Felhordás

Az UNICRET zsák tartalmát fokozatosan öntsük a keverővízhez, és folyamatosan keverjük, amíg egy homogén, felhordásra alkalmas habarcsot nem kapunk.

A keveréket a falazó- és vakolóhabarcsoknál megszokott módon hordjuk fel.

Anyagigény

Kb. 15,5 kg/m²/cm rétegvastagságban

Csomagolás

Az UNICRET 25 kg-os papírzsákban kapható.

Tárolás

A termék minőségét min. 12 hónapig megőrzi, lezárt csomagolásban, száraz körülmények közt.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu